

Quality Trade 2005, SL  
Pol. Ind. IP 7 Avda. de la Diputació 15  
46890 Agullent (Valencia)  
Tel. 962 36 93 82  
[info@qualitytrade.es](mailto:info@qualitytrade.es)



## FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

### PERFORATED ULTRASUEDE

COMPOSITION / COMPOSICIÓN	100% PES
WIDTH / ANCHO	144 ± 2 CM
WEIGHT IN M <sup>2</sup> / PESO EN M <sup>2</sup>	380 ± 5 G
WEIGHT IN M / PESO EN MT	550 ± 10 G
TEAR STRENGTH (WARP/WEFT) / RESISTENCIA AL DESGARRO (URDIMBRE/TRAMA)	72 N / 80 N
ABRASION - MARTINDALE TEST / ABRASIÓN - PRUEBA MARTINDALE	> 25000
PILLING TEST / PRUEBA PILLING	4 - 5
RUBBING FASTNESS (DRY/WET) / SOLIDEZ AL FROTE (SECO/HÚMEDO)	4/3, SOME DARK COLOR: 2.5 - 3
FASTNESS TO LIGHT / SOLIDEZ A LA LUZ	4
AZO DYE STUFF / COLORANTES AZO	NO